

# GIPSFORMAR

För Bullseye glas

Bara vanlig gips brukar inte hålla, vi rekommenderar gips Primodur 40.

Olika typer av gipsblandningar:

1 kg gips  
0,6 l vatten  
detta är till en EN - gångs form

50 delar gips  
50 delar chamotte (fin)  
ETT kilo av denna blandning och 0,5 l vatten,  
detta är till en TVÅ - gångs form

50 delar gips  
40 delar kvarts  
5 delar kaolin  
ETT kilo av denna blandning och 0,5 l vatten,  
detta är till en FLER - gångs form

60 delar gips  
20 delar kvarts  
20 delar fin chamotte  
ETT kilo av denna blandning och 0,5 l vatten,  
detta är till en FLER - gångs form

50 delar gips  
50 delar chamotte  
15 delar glasfiber  
ETT kilo av denna blandning och 0,5 l vatten,  
detta är också till en FLER - gångs form.



Västeråsen 828  
845 72 Oviken  
0643-100 65  
Ulla: 072 554 11 22  
Russ: 070-205 48 48  
[info@nordickiwi.nu](mailto:info@nordickiwi.nu)  
[www.nordickiwi.nu](http://www.nordickiwi.nu)

KOM IHÅG ATT BORRA HÅL I FORMEN.

TORKAS OCH BRÄNNES, 100° i timmen till 500 - 600°C.

Ingen separator behövs på gips. Gipsets  
utvidningskoefficient är mindre än glasets.

Uppdaterat: 210127