

SEPARATOR nr. 5

Separator nr. 5, pulver:

Separator ska penslas på ugnsplattorna/underlaget där glaset ska fusas. Blanda inte gammal och ny separator. Den är infärgad med en färg som försvinner i bränningen och således kan man lätt skilja på gammal bränd separator som är vit och ny påstruken separator som är rosafärgad.

Vi rekommenderar att separatorn appliceras med haikpensel i 4 lager. Styrk gärna i omväxlande riktningar, från vänster till höger och från topp till botten. Silimanitplattorna skall torkas 2 dygn vid rumstemperatur alternativt i glasugnen - ställ in 150°C/tim till 150°C, utjämning 15 min och låta sedan ugnen kallna. Det är mycket viktigt att plattorna är torra, annars kan de spricka.

Separatorn kan, när den är torr, slipas med handflatan för att uppnå en mycket plan yta. Torr separator kan beröras utan hälsorisk.

Fungerar både till Bullseyeglas, System 96 glas och floatglas.

Blanda 1 del pulver och 4 del vatten. (exv. 1 dl pulver med 4 dl vatten)

I pulverform obegränsad hållbarhet.

I vätska form håller den länge. Men som med alla pulver som uppblandas med vatten finns det risk för mögelbildning speciellt om burken förvaras ljusst.



Nordic Kiwi AB
Västeråsen 828
830 24 OVIKEN

Tel 0643-100 65, 070-205 48 48 e-mail info@nordickiwi.nu