

GJUTLERA porslin nr. 8 - blanda själv

RECEPT PÅ PORSLINSGJUTLERA Nr. 8

Lera	5 kg
Dispex	10 gram
Vattenglas	3,5 mg (3,5 ml)
Vatten	1,6 liter

Lera	10 kg
Dispex	20 gram
Vattenglas	7 mg (c:a 1½ tsk)
Vatten	3,2 liter

Lera	20 kg
Dispex	40 gram
Vattenglas	14 mg (c:a 3 tsk)
Vatten	6,5 liter

Justering: ev. mer vattenglas i **små** mängder (droppar).

Gjuttid: c:a 10 - 20 minuter beroende på hur torr formen är.

Formöppning från 20 - 45 minuter efter gjutning.

Blanda Dispex och vatten i rätt mängd, det är viktigt att all Dispex kommer med i blandningen. Tar gärna lite mindre vatten när Dispexen blandas med vattnet och sedan "diska rent" behållaren med resterande vatten.

Håll i leran och låt den svälla minst ett dygn.

Det kan ev. vara bättre att ta vattenglas nu, det kan ev. även räcker med mindre än rekommenderat. Det är bättre att ta för lite vattenglas i början än att ta för mycket!

Rör om och sikta om så behövs, använd 60 eller 80 mesh sikt. Var försiktig att inte vispa hårt så att luft blandas i leran.

Bränntemperatur 1220 - 1260°C

ANVÄND SPILLERA

"Gammal" gjutlera, dvs. bitar och rester efter misslyckad gjutning eller putsning kan blandas med ny lera.

9 delar ny lera och 1 del gammal lera (helt torr givetvis). Tillsätt dispex och vatten precis som till bara ny lera.

