

# Leråtervinning

Leran kan samlas i olika behållare/hinkar. Lerslam (exv. från drejning) kan lämnas direkt i hinken. Lera som har börjat torkas bör inte återvinnas tills den är heltorr. Lera som är heltorr löses snabbt upp i vatten men lera som innehåller fukt förblir oftast en klump även efter många dagar (veckor) i vatten. Det är fördel att ha extra vatten i hinkarna så att leran löses upp ordentligt. När lerhinken börjar bli full är det dags att röra upp smeten. Ös bort vattnet som är överst och rör sedan upp leran med exv. en bormaskin med betongvisp. Det finns ganska mycket vatten i smeten och en brunn av porös keramik är ett bra sätt att få vattnet att samlas. Det kan ta ett par veckor innan vatten slutar samlas i brunnen.



Ett enkelt sätt att suga upp vattnet är med en egentillverkad sug - den här har tillverkats av delar från en batterisyreprovare samt elrör.



När leran är ungefär som gröt i konsistens kan den grävas upp och torkas på gips.



Enkla gipsplattor fungerar bra; om man är mer ambitiös är en gipsbehållare på hjul en bra lösning.



Västeråsen 828  
830 24 OVIKEN  
Tel 0643-100 65  
Fax 0643-102 25  
E-mail mail@nordickiwi.nu

